



**ROSNER**  
professional wood coatings

# HydRo Parkettgrund

## Technische Information

- Charakteristik:** Farblose, vergilbungsfreie, wasserbasierende Reinacrylat-Grundierung mit sehr guter Porenfüllung, hoher Transparenz und hervorragender Anfeuerung. **HydRo Parkettgrund** reduziert die Seitenverleimung und eignet sich daher besonders bei Fußbodenheizungen. NMP- und NEP-frei.  
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **HydRo Parkettgrund** wird auf Parkett- und Holzböden als Roll- oder Spachtelgrundierung verwendet. Auch für gängige Exotenhölzern geeignet (Probeanstrich bei unbekanntem Holzern empfehlenswert).
- Untergründe:** Der zu versiegelnde Untergrund muss bis auf das rohe Holz abgeschliffen, tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen trennend wirkenden Rückständen sein. Unter Umständen muss der Untergrund in mehreren Schleifgängen vorbereitet werden. Der Feinschliff erfolgt mit Körnung 100-120.
- Verarbeitung:** **HydRo Parkettgrund** kann im Spachtelverfahren oder durch Rollen verarbeitet werden. Dabei abwechselnd längs und quer zur Holzmaserung sowie stets nass in nass arbeiten, um sichtbare Übergänge zu vermeiden. Pfützenbildung vermeiden!
- Beschichtungsaufbau A - Spachtelverfahren  
2x **HydRo Parkettgrund** im Spachtelverfahren (Kreuzgang) auftragen. Auftragsmenge ca. 30-40 ml/qm je Auftrag (Plastik- oder rostfreie Edelstahlspachtel). Zwischentrocknung ca. 30 min. Keinen Zwischenschliff nach der Grundierung durchführen.
- Beschichtungsaufbau B - Rollen  
1x **HydRo Parkettgrund** mit einer Wasserlackrolle auftragen, Auftragsmenge ca. 100-120 ml/qm je nach Saugfähigkeit des Holzes. Keinen Zwischenschliff nach der Grundierung durchführen.
- Wichtig: Falls die Zwischentrocknung 24 h überschreitet, muss unbedingt ein Zwischenschliff gemacht werden.
- Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +15°C bzw. über +25°C liegen (Umluft/Untergrund/Lackmaterial). **HydRo Parkettgrund** muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden.
- Verdünnung:** **HydRo Parkettgrund** ist verarbeitungsfertig eingestellt.
- Trockenzeit:** Nach der Grundierung ca. 2 Stunden. Die Trockenzeiten beziehen sich auf Normalklima (20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Auf gute Belüftung, jedoch ohne Zugluft ist zu achten. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie geringere Temperaturen können die Trocknung verzögern.
- Grundierung und Überzüge:** Weitere Anstriche werden je nach Grad der Beanspruchung mit **HydRo Parkett Plus**, **HydRo Treppenlack Plus** (jeweils entweder ein- oder zweikomponentig) oder **HydRo Parkett** durchgeführt.

Bitte wenden!



**ROSNER**  
professional wood coatings

# HydRo Parkettgrund

## Technische Information

**Arbeitsgeräte u. Reinigung:**

Wir bieten für unsere wasserbasierenden Fußbodenversiegelungen die geeigneten Arbeitsgeräte an: rostfreie Edelstahlspachteln, Fußbodenroller und Streichbürsten. Nur mit den entsprechenden Arbeitsgeräten lassen sich einwandfreie Versiegelungen erreichen. Arbeitsgeräte unmittelbar nach der Benutzung mit Wasser gut auswaschen!

**Lagerfähigkeit:**

Mindestens 2 Jahre im original verschlossenen Gebinde lagerfähig. Kühl, aber nicht unter +5°C lagern und transportieren. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen  
Achtung: Nicht in Blechgebinde umfüllen – Rostgefahr!

**Bitte beachten:**

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 11/13