



Polyesterdecklack transparent

Informacje techniczne

- Charakterystyka:** Wysoko transparentna i błyszcząca powłoka poliestrowa na bazie żywicy poliestrowej, o bardzo dobrej zdolności wypełniania i szlifowania. Ze względu na wysoką zawartość ciał stałych, produkt ten nie wykazuje żadnych ubocznych efektów i możliwe jest uzyskanie powłok z zamkniętymi porami. Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe instrukcje.
- Obszar zastosowania:** **Polyesterdecklack transparent** służy do pokrywania wysokiej jakości mebli o powierzchni podobnej do lakieru fortepianowego.
- Podłoże:** Jako materiał nośny nadają się płyty MDF oraz drewno i płyty wiórowe. Nieodpowiednie są płyty stolarskie i lite drewno o dużym przekroju poprzecznym, trudne do obróbki. Nieodpowiednie są również obrzeża wykonane z litego drewna, które mają tendencję do pęknięć, ze względu na ich wysoką zdolność do kurczenia się.
- Składniki utwardzające:** Utwardzacz **Rosner PE-Härter**
- Stosunek mieszania:** Wagowo: 10 części **Polyesterdecklack transparent** + 0,4-0,5% **roztworu przyspieszającego** : 1 części utwardzacza **Rosner PE-Härter**
Objętościowo: 9 części **Polyesterdecklack transparent** + 0,4-0,5% **roztworu przyspieszającego** : 1 części utwardzacza **Rosner PE-Härter**
Ważne: po dodaniu **roztworu przyspieszającego** pozostawić **Polyesterdecklack transparent** na 15 min., aby zareagował. Nie mieszać **roztworu przyspieszającego** z utwardzaczem **Rosner PE-Härter**, niebezpieczeństwo wybuchu!!!
- Czas przydatności do użycia:** ok. 20 min. w 20°C/65% względnej wilgotności powietrza.
Uwaga: W wyższych temperaturach otoczenia i materiału czas przydatności do użycia ulega skróceniu.
- Aplikacja:** **Polyesterdecklack transparent** jest aplikowany przez natryskiwanie (pistolet z kubkiem, Airless, Airmix).
- Metoda aplikacji: **Pistolet z kubkiem**
- Ciśnienie natrysku: ----
Ciśnienie powietrza: 2,0 - 2,5 bar
Wielkość dyszy: 2,0 - 2,5 mm
Lepkość natrysku: ok. 30 s/4 mm
- W zależności od zastosowanego urządzenia natryskowego możliwe są różnice w zakresie ciśnienia natrysku, ciśnienia powietrza i wielkości dyszy. Temperatura aplikacji nie powinna spaść poniżej +15°C; dotyczy to również obrabianego materiału; ponieważ w przeciwnym razie nie można zagwarantować odpowiedniego tworzenia warstwy. Nie nadaje się do walcowania i aplikacji pędzlem.

Prosimy odwrócić kartkę!



ROSNER
professional wood coatings

Polyesterdecklack transparent

Informacje techniczne

- Rozcieńczalnik:** Polyesterdecklack transparent wraz z utwardzaczem Rosner PE-Härter tworzy mieszkankę natryskową. W zależności od metody natrysku i wymagań, można rozcieńczać rozcieńczalnikiem Rosner PE-Verdünnung.
- Wydajność:** Ilość do nałożenia: ok. 150-180 g/m² (w zależności od chłonności podłoża i rodzaju aplikacji).
- Czas schnięcia:** W zależności od rodzaju aplikacji i ilości nakładanej w temperaturze pokojowej (20°C/65% względnej wilgotności powietrza):
- pyłosuchy: po ok. 25-30 minutach
- odporny na dotyk po ok. 1,5-2 godzinach
- gotowy do szlifowania po ok. 8-10 godzinach, najlepiej pozostawić przez noc do wyschnięcia.
- Stopień połysku:** wysoki połysk
- Czyszczenie urządzeń:** Zmywacz Waschlöser Nr 52 i zmywacz do pędzli i urządzeń PUG Pinsel- und Gerätereiniger. Nie czyścić acetonem!
- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu Polyesterdecklack transparent może być przechowywany min. przez rok.
- Uwagi prawne:** Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robót budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie.

Wersja 12/18